

## TEKNISK DATABLAD

## EKSTERIØR

### 5440

### TRYGG OLJEDEKKBEIS

**TYPE:**

Trygg Oljedekkkbeis er basert på høyverdig alkyd/olje. Trygg Oljedekkkbeis har dekkende evne, men viser likevel underlagets struktur. Trygg Oljedekkkbeis inneholder sopphindrende middel.

**BRUKSOMRÅDE:**

Trygg Oljedekkkbeis brukes på de fleste treunderlag utendørs så som nytt, tidligere beiset eller malt.

**FORBEHANDLING:**

Underlaget må være rent og tørt.

Nytt treverk - forbehandles med Trygg Tregrunning. Tidligere behandlede flater - gammel beis, løse trefibre / pigment og løsnet maling fjernes ved stålborsting / sliping.

Underlaget rengjøres med egnet vaskemiddel. Flater med overflatesopp /grønske behandles deretter med soppvask. Sterkt sugende flater, flater som er stålborstet / slipt og endevend grunnes / mettes med Trygg Tregrunning. Metall grunnes med Primer for tre og stål.

**BRUKSMÅTE:**

Trygg Oljedekkkbeis er ferdig til bruk og bør normalt ikke tynnes.

Trygg Oljedekkkbeis er lett å stryke.

Nytt treverk trenger 2 strøk. Første strøk med Trygg Oljedekkkbeis påføres snarest mulig etter at panel / kledning er satt opp og grunnet med Trygg Tregrunning.

Tidligere behandlede flater 1 til 2 strøk etter behov.

Ved skifte av farge fra mørk til lys er det nødvendig med minimum 2 strøk.

Vedlikehold av utsatte vegger må foretas oftere enn vegger i le.

**PÅFØRING:**

Bred beispensel, malingspensel eller sprøyte. Stryk fyldig.

Påfør beisen fortløpende i hele bordets lengderetning.

**ANMERKNING:**

Omrøres før bruk. La spannet stå en stund for å gjenvinne gelkonsistensen.

Oljedekkkbeis med forskjellige produktionsnummer blandes før bruk. Sørg alltid for å ha tilstrekkelig med oljedekkkbeis av et produktionsnummer på en og samme vegg.

Unngå sol og duggetning på halvtørr oljedekkkbeis.

**FYSIKALSKE DATA:**

Type: Alkydolje basert.  
Viskositet: Tixotrop  
Spesifikk vekt: ca. 1,23 kg/ltr. for hvit  
Tørrestoff : ca. 45 vol % for hvit  
Flammepunkt: 61°C

**BRUKSDATA:**

Anb. forbruk: 5 - 8 m<sup>2</sup>/ltr. på uhøvlet treverk pr. strøk  
10-12 m<sup>2</sup>/ltr. på høvlet treverk pr. strøk

Høytrykk-  
sprøyting: Dyse: 0,015" - 0,018"  
Vinkel: 65 - 80°

Trykk min. 150 kg/cm<sup>2</sup>

Støvtørr: ca. 8 timer v/23° C og 50 %  
rel. fuktighet:

Overmalbar: min. 24 timer v/23° C og 50 %  
rel. fuktighet:

Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden.

Tynner: White Spirit art.nr.: 7745

Rengjørings-  
middel for  
verktøy: White Spirit, verktøy rengjøres  
deretter i såpevann.

**SIKKERHETSDATA:**

Yrkeshygienisk luftbehov, gruppe nr. 1.

Se merking på boks/spann og sikkerhetsdatablad.

**O.B.S.:** Inneholder tørrende olje. Risiko for selvantennelse. Søl og brukte filler samles og oppbevares i brannsikker avfallsbeholder, henges til tork ute eller brennes under oppsyn.

**DIVERSE:**

Farge: Ferdig blandede farger, se fargekart.  
Hvit og baser.

11/2003