

Egenskaper & Bruksområde

Type	Alkydbasert toppstrøk.
Egenskaper	Toppstrøksmaling med god værbestandighet. Lett å påføre og vedlikeholde.
Bruksområde	Benyttes som sistestrøksmaling på stål og treverk.
Farger	De fleste RAL farger og andre på bestilling.
Glans	Blank
Underlag	Påføres forbehandlet stål, fastsittende gammel alkydmaling eller annet underlag etter anbefaling.
Anbefalt primer	LZI Primer.
Anbefalt toppstrøk	Normalt ingen, men et ekstra strøk kan forlenge levetiden og kan være nødvendig på mørke underlag eller for klare, skarpe farger.
Tørrfilm - tykkelse	Normalt 40 µm.
Våtfilm - tykkelse	Normalt 75 µm.
Tørrstoff - innhold	55 ±2 volum %
Teoretisk dekkevne	13,8 m ² /litr. ved 40 µm.
Temperatur-resistens	Kontinuerlig: 80°C Kortvarig: 110°C
Flammepunkt	39°C
Egenvekt	Ca. 1,1 kg/litr.

Forbehandling

Generelt Underlaget må være rent og tørt ved påføring.

Påføringsmetode

Høytrykk-sprøyte Dyse: 0,015 – 0,021"
Trykk: 110-140 kg/cm² (1600-2000 PSI)

Kost og rull Medium stiv kost eller medium langhåret malerrulle anbefales. Malingen bør "arbeides" inn i stålet.

Tynning

Tynner nr. 45 eller Chugoku Marine Thinner.
Røres godt om før bruk. Mekanisk røreverk anbefales.

Rengjøring & Sikkerhet

Rengjøring	Tynner nr. 45 eller Chugoku Marine Thinner.
Sikkerhet	Les og følg all sikkerhetsinformasjon på produkt- og HMS datablad for dette produkt. Bruk normale forebyggende sikkerhetstiltak. Allergiske personer bør bruke verneklær, hansker og beskyttende krem i ansiktet og alle utsatte områder.
Ventilasjon	All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Der det er mulig skal håndtering av produktet skje ved bruk av punktavsug og generell ventilasjon. Sprøytetåke inneholder alle bestanddelene i produktet og må ikke innåndes.
Viktigste faremoment	Dette produktet inneholder brennbare løsemidler. Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Statisk elektrisitet og gnistdannelse skal forhindres. Bruk eksplosjonssikret elektroutstyr. Bruk verneklær etter behov. Anskaff utstyr for hurtig og riktig øyeskylling.

Påføringstemperatur

	Maling	Underlag	Luft temp.	Luft - fuktighet
Minimum	5°C	0°C	0°C	0 %
Maksimum	50°C	60°C	60°C	85 %

Må ikke påføres når overflatetemperaturen er mindre enn 3°C over duggpunkt.

Tørketider

Temperatur	Støvtørr	Tørr	Overmaling
10°C	3 timer	16 timer	24 timer
20°C	2 timer	8 timer	16 timer
30°C	1½ time	6 timer	12 timer

Mai 2009 erstatter August 2003
Leveres i samarbeid med Chugoku Marine Paints

Emballasje & Lagring

Emballasjestørrelse	20 liter spann
Lagring	Lagres tørt og temperert

Merknad

Dette produktet skal kun benyttes alene eller sammen med andre anbefalte Carboline eller Chugoku produkter med mindre det foreligger en godkjenning fra Carboline Norge AS.



CARBOLINE NORGE AS
P.O Box 540, 3412 Lierstranda
Tel. +47 32 85 74 00 Fax +47 32 85 74 96

An **RPM** Company